



ŽALIAS 80 XC

Žalia 80 XC tai plėvelė su aukštu saulės šilumos kiekio mažinimo rodikliu, tuo pačiu leidžianti išskverbtį dideliai matomo spektro daliai. Plėvelė sumažina saulės spindesio kiekį, tuo pačiu suteikia pastato išorei unikalią išvaizdą.



Garantija SOLAR SCREEN®
Žiūrėkite "naujos garantijos išorinėms plėvelėms"



ugnies atsparumo reitingas
MI



Saugojimo sąlygos nuo -5°C iki +40°C
3 METAI



REACH RoHS atitikimas
PATVIRTINTA

PRIEINAMAS PLOTIS

↔ **152 cm**

TECHNINIAI DUOMENYS

Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

UV pralaidumas	1 %
Matomos šviesos pralaidumas	11 %
Išorinė šviesos atspindys	22 %
Vidinė šviesos atspindys	22 %
Bendras saulės energijos atspindys	77 %
Bendras saulės energijos atspindys 2*	82 %
saulės atspindžio/pralaidumo santykis :	
Saulės energijos atspindys	36 %
Saulės energijos sugėrimas	55 %
Saulės energijos pralaidumas	9 %
Saulės atspindžių sumažėjimas	89 %
g-reikšmė	0.22
u-reikšmė	5.1
Tamsinimo koeficientas	0.2
Montavimo tipas : Išorinis pritaikymas	
Rutulio ilgis	30,5 m
PET / PVC sudėtis	PET
Storis	60 μ
Spalva : ŽALIAS	

MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos**

Permotama vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė su padidintu atspindžiu	✗
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais	✗
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis	!
STAPID EXT. Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✗
STADIP INT. Stiklopaketas su permatomais stiklais	!


✓ taip ! Dėmesio ✗

Nerekomenduojama

*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m². Susisieki su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybes analizę.

SUDĖTIS

1. "Hard" atsparus įbrėžimams sluoksnis, ilgaamžiškumas ir lengva priežiūra lango valymo metu
2. Dažytis poliesteris su optiniu iškrypimu
3. jungiantis lipnus sluoksnis
4. Aukštos optinės kokybės poliesteris su anti IR metalo dalelėmis
5. PS klijai, stiklo polimerizacija per 15 dienų
6. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo



TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Muilinio vandens tirpalas ("0805 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.