



ANGLIS 95 XC

Plėvelė Anglis 95 XC yra aukštai veiksminga priemonė mažinant saulės spindulius, tuo pačiu užtikrinant neutralų atspalvį be atspindžių.



Garantiya SOLAR SCREEN®
Žiūrėkite "naujos garantijos išorinėms plėvelėms"



ugnies atsparumo reitingas
M1



Saugojimo sąlygos nuo -5°C iki +40°C
3 METAI



REACH RoHS atitikimas
PATVIRTINTA

PRIEINAMAS PLOTIS

↔ **152 cm**

TECHNINIAI DUOMENYS

Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (*dvigubas stiklo paketas 4-16-4)

UV pralaidumas	1 %
Matomos šviesos pralaidumas	6 %
Išorinė šviesos atspindys	5 %
Vidinė šviesos atspindys	5 %
Bendras saulės energijos atspindys	40 %
Bendras saulės energijos atspindys 2*	44 %
saulės atspindžio/pralaidumo santykis :	
Saulės energijos atspindys	7 %
Saulės energijos sugėrimas	48 %
Saulės energijos pralaidumas	45 %
Saulės atspindžių sumažėjimas	95 %
g-reikšmė	0.57
u-reikšmė	5.1
Tamsinimo koeficientas	0.6
Montavimo tipas : Išorinis pritaikymas	
Rutulio ilgis	30,5 m
PET / PVC sudėtis	PET
Storis	30 μ
Spalva : JUODAS	

MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos**


Permotama vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė	!
Tamsinta vieno stiklo plaukštė su padidintu atspindžiu	✓
Stiklo paketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
Stiklo paketas su dvėjais tamsintais stiklais	!
Stiklo paketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu	✓
Stiklo paketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis	!
STAPID EXT. Stiklo paketas su dvėjais permatomais stiklais	✗
STADIP INT. Stiklo paketas su permatomais stiklais	!

✓ taip ! Dėmesio ✗
 Nerekomenduojama

*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m². Susisieki su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybės analizę.

SUDĖTIS

- "Hard" atsparus įbrėžimams sluoksnis, ilgaamžiškumas ir lengva priežiūra lango valymo metu
- Dažytas poliesteris su optiniu iškrypimu
- Klijų sluoksnis, aktyvuojamas slėgio, stiklo polimerizacija per 15 dienų
- Apsauginė juosta, išmetama po montavimo



TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Muilinio vandens tirpalas ("0805 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.