

### CLEAR 1 UVC

Clear 1 UVC plėvelė yra labai efektyvi sugeriant UV saulės ir mėnulio spindulius (99% iki 385 nm). Ši plėvelė apsaugo jūsų daiktus ir baldus, veikiamus tiesioginių saulės spindulių, nuo ankstyvo senėjimo ir išblukimo.



Garantija SOLAR SCREEN®  
**10 METAI**



ugnies atsparumo reitingas  
**M1**



Saugojimo sąlygos nuo -5°C iki +40°C  
**3 METAI**



REACH RoHS atitikimas  
**PATVIRTINTA**

### PRIEINAMAS PLOTIS

↔ **152 cm**

↔ **183 cm**


### TECHNINIAI DUOMENYS

Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (\*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

UV pralaidumas	0.5 %
Matomos šviesos pralaidumas	90 %
Išorinė šviesos atspindys	9 %
Vidinė šviesos atspindys	9 %
Bendras saulės energijos atspindys	14 %
Bendras saulės energijos atspindys 2*	15 %
saulės atspindžio/pralaidumo santykis :	
Saulės energijos atspindys	9 %
Saulės energijos sugėrimas	7 %
Saulės energijos pralaidumas	84 %
Saulės atspindžių sumažėjimas	13 %
g-reiškė	0.85
u-reiškė	-
Tamsinimo koeficientas	0.9
Montavimo tipas : saulės atspindžio/pralaidumo santykis	
Rutulio ilgis	30,5 m
PET / PVC sudėtis	PET
Storis	50 μ
Spalva : Permatomas	

### SUDĖTIS

- "Hard" atsparus įbrėžimams sluoksnis, ilgaamžiškumas ir lengva priežiūra lango valymo metu
- Aukštos optinės kokybės poliesteris
- jungiantis lipnus sluoksnis
- Poliesteris su aukštu optiniu rodykliu
- PS klėjai, aktyvuojami slėgio, stiklo polimerizacija per 15 dienų
- Apsauginė juosta, išmetama po montavimo



### TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Muilinio vandens tirpalas ("0805 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

*Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.*

### MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos\*\*

Permotama vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais	✓
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis	✓
STAPID EXT. Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
STADIP INT. Stiklopaketas su permatomais stiklais	✓

✓ taip ! Dėmesio ✗  
 Nerekomenduojama

\*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m<sup>2</sup>.