



### KOBALTAS 80 C

Kobaltas 80 C tai plėvelė su dideliu saulės šilumos kiekio sumažinimu, tuo pačiu metu leidžiant įsiskverbti didesnei matomo spektro daliai. Plėvelė sumažina saulės spindesio kiekį, tuo pačiu metu suteikia pastato išorei šiuolaikišką išvaizdą.



Garantija SOLAR SCREEN®  
**10 METAI**



ugnies atsparumo reitingas  
**M1**



Saugojimo sąlygos nuo -5°C iki +40°C  
**3 METAI**



REACH RoHS atitikimas  
**PATVIRTINTA**

### PRIEINAMAS PLOTIS

↔ **152 cm**


### TECHNINIAI DUOMENYS

Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (\*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

UV pralaidumas	1 %
Matomos šviesos pralaidumas	10 %
Išorinė šviesos atspindys	18 %
Vidinė šviesos atspindys	60 %
Bendras saulės energijos atspindys	76 %
Bendras saulės energijos atspindys 2*	72 %
saulės atspindžio/pralaidumo santykis :	
Saulės energijos atspindys	33 %
Saulės energijos sugėrimas	59 %
Saulės energijos pralaidumas	8 %
Saulės atspindžių sumažėjimas	90 %
g-reiškė	0.23
u-reiškė	5.1
Tamsinimo koeficientas	0.2
Montavimo tipas : saulės atspindžio/pralaidumo santykis	
Rutulio ilgis	30,5 m
PET / PVC sudėtis	PET
Storis	50 μ
Spalva : JUODAS	

### SUDĖTIS

1. "Hard" atsparus įbrėžimams sluoksnis, ilgaamžiškumas ir lengva priežiūra lango valymo metu
2. Dažytas poliesteris su optiniu iškraipymu
3. jungiantis lipnus sluoksnis
4. Aukštos optinės kokybės poliesteris su anti IR metalo dalelėmis
5. PS klijai, stiklo polimerizacija per 15 dienų
6. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo



### TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Muilinio vandens tirpalas ("0805 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

*Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.*

### MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos\*\*

Permotama vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė	✗
Tamsinta vieno stiklo plaukštė su padidintu atspindžiu	✗
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✗
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais	✗
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu	✗
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis	✗
STAPID EXT. Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✗
STADIP INT. Stiklopaketas su permatomais stiklais	✗

✓ taip ! Dėmesio ✗  
 Nerekomenduojama

\*Rekomendacijos, stiklo paviršiumi, apimančiam iki 2,5 m<sup>2</sup>. Susisieki su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybes analizę.