



### PLATINE 480 XC&NBSP;

Super Clear 4 C apsaugo jūsų stiklą, užtikrinant, kad šukės liktų vietoje, stiklo skaidrumą ir bendrą vientisumą esant išoriniam poveikiui, sproginui ar gaisrui. Idealiai tinka didesniajam stiklo paviršiui. Atitinka Europos standartą EN 12600



Garantija SOLAR SCREEN®  
**Žiūrėkite "naujos garantijos išorinėms plėvelėms"**



ugnies atsparumo reitingas  
**M1**



Saugojimo sąlygos nuo -5°C iki +40°C  
**3 METAI**



Europos standartas EN 12600  
**2B2**



REACH RoHS atitikimas  
**PATVIRTINTA**

### PRIEINAMAS PLOTIS

↔ **152 cm**


### TECHNINIAI DUOMENYS

Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (\*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

UV pralaidumas	1 %
Matomos šviesos pralaidumas	16 %
Išorinė šviesos atspindys	62 %
Vidinė šviesos atspindys	60 %
Bendras saulės energijos atspindys	82 %
Bendras saulės energijos atspindys 2*	87 %
saulės atspindžio/pralaidumo santykis :	
Saulės energijos atspindys	67 %
Saulės energijos sugėrimas	20 %
Saulės energijos pralaidumas	13 %
Saulės atspindžių sumažėjimas	84 %
g-reiškė	0.18
u-reiškė	5.1
Tamsinimo koeficientas	0.2
Montavimo tipas : Išorinis pritaikymas	
Rutulio ilgis	30.5 m
PET / PVC sudėtis	PET
Storis	125 μ
Spalva : SIDABRAS	

### SUDĖTIS

1. Poliesteris su aukštu optiniu rodikliu ir anti-IR metalinėmis dalelėmis
2. Poliesteris su aukštu optiniu rodikliu ir anti-IR metalinėmis dalelėmis
3. jungiantis lipnus sluoksnis
4. poliesteris su aukštu optiniu rodikliu
5. Sustiprintas klijų sluoksnis, aktyvuojamas slėgio, kad atitiktų plėvelės tempimui, stiklo polimerizacija per 30 dienų
6. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo



### TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Muilinio vandens tirpalas ("0805 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

*Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.*

### MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos\*\*

Permotama vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais	✓
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis	✓
STAPID EXT. Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
STADIP INT. Stiklopaketas su permatomais stiklais	✓

✓ taip ! Dėmesio ✗  
 Nerekomenduojama

\*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m<sup>2</sup>. Susisieki su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybes analizę.