



SIDABRAS 270 XC

Sidabras 270 XC tai plėvelė su aukštu saulės šilumos kiekio mažinimo rodikliu, tuo pačiu leidžianti išskverbtį dideliai matomo spektro daliai. Plėvelė sumažina saulės spindesio kiekį, tuo pačiu suteikia pastato išorei šiuolaikinę išvaizdą.



Garantija SOLAR SCREEN®
Žiūrėkite "naujos garantijos išorinėms plėvelėms"



ugnies atsparumo reitingas
MI



Saugojimo sąlygos nuo -5°C iki +40°C
3 METAI



Europos standartas EN 12600
3B3



REACH RoHS atitikimas
PATVIRTINTA

PRIEINAMAS PLOTIS

↔ **122 cm**

↔ **152 cm**

TECHNINIAI DUOMENYS

Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

UV pralaidumas	1 %
Matomos šviesos pralaidumas	36 %
Išorinė šviesos atspindys	41 %
Vidinė šviesos atspindys	41 %
Bendras saulės energijos atspindys	69 %
Bendras saulės energijos atspindys 2*	74 %
saulės atspindžio/pralaidumo santykis :	
Saulės energijos atspindys	46 %
Saulės energijos sugėrimas	25 %
Saulės energijos pralaidumas	29 %
Saulės atspindžių sumažėjimas	68 %
g-reiškė	0.31
u-reiškė	5.8
Tamsinimo koeficientas	0.3
Montavimo tipas : Išorinis pritaikymas	
Rutulio ilgis	30,5 m
PET / PVC sudėtis	PET
Storis	65 μ

Spalva : SIDABRAS VIDUTINIS

MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos**

Permotama vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais	✓
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis	✓
STAPID EXT. Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
STADIP INT. Stiklopaketas su permatomais stiklais	✓


✓ taip ! Dėmesio ✗

Nerekomenduojama

*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m². Susisieki su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybes analizę.

SUDĖTIS

2. Aukštos optinės kokybės poliesteris su anti IR metalo dalelėmis
3. jungiantis lipnus sluoksniš
4. Aukštos optinės kokybės poliesteris
5. PS klijai, stiklo polimerizacija per 15 dienų
6. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo



TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Muilinio vandens tirpalas ("0805 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės. Siekiant išvengti galimą metalinių paviršių oksidaciją (rūdijimą), privalomas naudoti silikoną. Prašome susipažinti su informacija apie naują išorinių plėvelių garantiją.

Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.