



### SIDABRAS 44 XC

Sidabras 44 XC tai plėvelė su aukštu saulės šilumos kiekio mažinimo rodikliu, tuo pačiu leidžianti išskverbtį dideliai matomo spektro daliai. Plėvelė sumažina saulės spindesio kiekį, tuo pačiu suteikia pastato išorei šiuolaikinę išvaizdą.



Garantija SOLAR SCREEN®  
**Žiūrėkite "naujos garantijos išorinėms plėvelėms"**



ugnies atsparumo reitingas  
**M1**



Saugojimo sąlygos nuo -5°C iki +40°C  
**3 METAI**



Europos standartas EN 12600  
**3B3**



REACH RoHS atitikimas  
**PATVIRTINTA**

### PRIEINAMAS PLOTIS

↔ **122 cm**

↔ **152 cm**

↔ **183 cm**

### TECHNINIAI DUOMENYS

Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (\*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

|   |        |
|---|--------|
| UV pralaidumas                          | 1 %    |
| Matomos šviesos pralaidumas             | 52 %   |
| Išorinė šviesos atspindys               | 26 %   |
| Vidinė šviesos atspindys                | 26 %   |
| Bendras saulės energijos atspindys      | 56 %   |
| Bendras saulės energijos atspindys 2*   | 60 %   |
| saulės atspindžio/pralaidumo santykis : |        |
| Saulės energijos atspindys              | 30 %   |
| Saulės energijos sugėrimas              | 33 %   |
| Saulės energijos pralaidumas            | 37 %   |
| Saulės atspindžių sumažėjimas           | 44 %   |
| g-reiškė                                | 0.44   |
| u-reiškė                                | 5.5    |
| Tamsinimo koeficientas                  | 0.4    |
| Montavimo tipas : Išorinis pritaikymas  |        |
| Rutulio ilgis                           | 30,5 m |
| PET / PVC sudėtis                       | PET    |
| Storis                                  | 60 μ   |

Spalva : ŠVIESUS SIDABRAS

### MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos\*\*


|  |   |
|--|---|
| Permotama vieno stiklo plaukštė  | ✓ |
| Tamsinta vieno stiklo plaukštė   | ✓ |
| Tamsinta vieno stiklo plaukštė su padidintu atspindžiu                   | ✓ |
| Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais                            | ✓ |
| Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais                             | ✓ |
| Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu     | ✓ |
| Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis | ✓ |
| STAPID EXT. Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais                | ✓ |
| STADIP INT. Stiklopaketas su permatomais stiklais                        | ✓ |

✓ taip ! Dėmesio ✗  
 Nerekomenduojama

\*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m<sup>2</sup>. Susisiekite su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybes analizę.

### SUDĖTIS

- "Hard" atsparus įbrėžimams sluoksnis, ilgaamžiškumas ir lengva priežiūra lango valymo metu
- Aukštos optinės kokybės poliesteris su anti IR metalo dalelėmis
- jungiantis lipnus sluoksnis
- Aukštos optinės kokybės poliesteris
- PS klijai, stiklo polimerizacija per 15 dienų
- Apsauginė juosta, išmetama po montavimo



### TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Muilinio vandens tirpalas ("0805 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipduką ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

*Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.*