

### SPECTRA 33 C

Spectra 33 C yra multimetaliizuota plėvelė, skirta selektyviai įtakoti saulės spektrą, užtikrinant geriausią skaidrumo ir našumo kompromisą.



Garantija SOLAR SCREEN®  
**10 METAI**



ugnies atsparumo reitingas  
**M1**



Saugojimo sąlygos nuo -5°C iki +40°C  
**3 METAI**



Europos standartas EN 1096-1  
**TESTUOTA  
 LABORATORIJOJE**



REACH RoHS atitikimas  
**PATVIRTINTA**

### PRIEINAMAS PLOTIS

↔ **122 cm**

↔ **152 cm**


### TECHNINIAI DUOMENYS

Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (\*dvigubas stiklo paketas 4-16-4)

UV pralaidumas	1 %
Matomos šviesos pralaidumas	68 %
Išorinė šviesos atspindys	18 %
Vidinė šviesos atspindys	15 %
Bendras saulės energijos atspindys	59 %
Bendras saulės energijos atspindys 2*	55 %
saulės atspindžio/pralaidumo santykis :	
Saulės energijos atspindys	27 %
Saulės energijos sugėrimas	36 %
Saulės energijos pralaidumas	37 %
Saulės atspindžių sumažėjimas	29 %
g-reiškė	0.41
u-reiškė	4.9
infraraudonųjų spindulių atspindys (760-2500 nm)	+/- 95 %
Tamsinimo koeficientas	0.4
Montavimo tipas : saulės atspindžio/pralaidumo santykis	
Rutulio ilgis	30,5 m
PET / PVC sudėtis	PET
Storis	55 μ
Spalva : LENGVAS ŠAMPANAS	

### SUDĖTIS

- Aukštos optinės kokybės poliesteris su anti IR metalo dalelėmis
- jungiantis lipnus sluoksnis
- Aukštos optinės kokybės poliesteris
- PS klijai, stiklo polimerizacija per 15 dienų
- Apsauginė juosta, išmetama po montavimo



### TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Muilinio vandens tirpalas ("0805 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės. Siekiant išvengti galimą metalinių paviršių oksidaciją (rūdijimą), privalomas reikalavimas yra naudoti mūsų hermetizuojantį laką (gaminys Nr. 0771) ant plėvelių kraštų.

*Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.*

### MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikaliios stiklo dangos\*\*

Permotama vieno stiklo pluoškė	✓
Tamsinta vieno stiklo pluoškė	✓
Tamsinta vieno stiklo pluoškė su padidintu atspindžiu	✓
Stiklo paketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
Stiklo paketas su dvėjais tamsintais stiklais	!
Stiklo paketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu	✓
Stiklo paketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis	!
STAPID EXT. Stiklo paketas su dvėjais permatomais stiklais	!
STADIP INT. Stiklo paketas su permatomais stiklais	!

✓ taip ! Dėmesio ✗

Nerekomenduojama

\*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m<sup>2</sup>. Susisiekiate su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybių analizę.