



SPECTRA 33 XC

Naujausių technologijų rezultatas - Spectra 33 XC plėvelė turi keramininį sluoksnį, kuris leidžia sumažinti šilumos susidarymą, o tuo pačiu lieka skaidria.



Garantija SOLAR SCREEN®
 Žiūrėkite "naujos garantijos išorinėms plėvelėms"



Saugojimo sąlygos nuo -5°C iki +40°C
3 METAI



REACH RoHS atitikimas
PATVIRTINTA

PRIEINAMAS PLOTIS

↔ **152 cm**


TECHNINIAI DUOMENYS

Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

UV pralaidumas	<1 %
Matomos šviesos pralaidumas	68 %
Išorinė šviesos atspindys	9 %
Vidinė šviesos atspindys	9 %
Bendras saulės energijos atspindys	52 %
Bendras saulės energijos atspindys 2*	56 %
saulės atspindžio/pralaidumo santykis :	
Saulės energijos atspindys	8 %
Saulės energijos sugėrimas	54 %
Saulės energijos pralaidumas	38 %
Saulės atspindžių sumažėjimas	29 %
g-reikšmė	0.49
u-reikšmė	5.08
infraraudonųjų spindulių atspindys (760-2500 nm)	90
Tamsinimo koeficientas	0.6
Montavimo tipas : Išorinis pritaikymas	
Rutulio ilgis	30,5 m
PET / PVC sudėtis	PET
Storis	50 μ
Spalva : AUKŠTAI NEUTRALUS	

SUDĖTIS

- "Hard" atsparus įbrėžimams sluoksnis, ilgaamžiškumas ir lengva priežiūra lango valymo metu
- Poliesteris su aukštu optiniu rodykliu ir anti-IR
- jungiantis lipnus sluoksnis
- Poliesteris su aukštu optiniu rodykliu
- PS klijai, aktyvuojami slėgio, stiklo polimerizacija per 15 dienų
- Apsauginė juosta, išmetama po montavimo



MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos**

Permotama vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė	!
Tamsinta vieno stiklo plaukštė su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	!
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais	!
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis	!
STAPID EXT. Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✗
STADIP INT. Stiklopaketas su permatomais stiklais	✓

✓ taip ! Dėmesio ✗
 Nerekomenduojama

*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m². Susisiekiate su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybes analizę.

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Muilinio vandens tirpalas, neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.