



### SPECTRA 44 XC

Naujausių technologijų rezultatas - Spectra 44 XC plėvelė turi keramininį sluoksnį, kuris leidžia sumažinti šilumos susidarymą, o tuo pačiu lieka skaidria.



Garantiya SOLAR SCREEN®  
 Žiūrėkite "naujos garantijos išorinėms plėvelėms"



Saugojimo sąlygos nuo -5°C iki +40°C  
**3 METAI**



REACH RoHS atitikimas  
**PATVIRTINTA**

### PRIEINAMAS PLOTIS

↔ **152 cm**


### TECHNINIAI DUOMENYS

Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (\*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

UV pralaidumas	<1 %
Matomos šviesos pralaidumas	54 %
Išorinė šviesos atspindys	14 %
Vidinė šviesos atspindys	14 %
Bendras saulės energijos atspindys	57 %
Bendras saulės energijos atspindys 2*	61 %
saulės atspindžio/pralaidumo santykis :	
Saulės energijos atspindys	10 %
Saulės energijos sugėrimas	62 %
Saulės energijos pralaidumas	28 %
Saulės atspindžių sumažėjimas	42 %
g-reikšmė	0.42
u-reikšmė	5.08
infraraudonųjų spindulių atspindys (760-2500 nm)	+/- 97%
Tamsinimo koeficientas	0.5
Montavimo tipas : Išorinis pritaikymas	
Rutulio ilgis	30,5 m
PET / PVC sudėtis	PET
Storis	60 μ
Spalva : AUKŠTAI NEUTRALUS	

### SUDĖTIS

- "Hard" atsparus įbrėžimams sluoksnis, ilgaamžiškumas ir lengva priežiūra lango valymo metu
- Poliesteris su aukštu optiniu rodykliu ir anti-IR
- jungiantis lipnus sluoksnis
- Poliesteris su aukštu optiniu rodykliu
- PS klijai, aktyvuojami slėgio, stiklo polimerizacija per 15 dienų
- Apsauginė juosta, išmetama po montavimo



### MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos\*\*

Permotama vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė	!
Tamsinta vieno stiklo plaukštė su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	!
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais	!
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis	!
STAPID EXT. Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✗
STADIP INT. Stiklopaketas su permatomais stiklais	!

✓ taip ! Dėmesio ✗  
 Nerekomenduojama

\*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m<sup>2</sup>. Susisiekite su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybes analizę.

### TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Muilinio vandens tirpalas ("0805 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

*Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.*