



### VARIS 50 C

Varis 50 C - tai plėvelė su aukštu saulės šilumos kiekio mažinimo rodikliu, tuo pačiu leidžianti įsiskverbti dideliai matomo spektro daliai. Plėvelė sumažina saulės spindesio kiekį, tuo pačiu suteikia pastato išorei šiuolaikinę išvaizdą.



Garantiya SOLAR SCREEN®  
**10 METAI**



ugnies atsparumo reitingas  
**M1**



Saugojimo sąlygos nuo -5°C iki +40°C  
**3 METAI**



REACH RoHS atitikimas  
**PATVIRTINTA**

### PRIEINAMAS PLOTIS

↔ **152 cm**


### TECHNINIAI DUOMENYS

Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (\*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

|   |        |
|---|--------|
| UV pralaidumas  | 1 %    |
| Matomos šviesos pralaidumas                             | 50 %   |
| Išorinė šviesos atspindys                               | 17 %   |
| Vidinė šviesos atspindys                                | 17 %   |
| Bendras saulės energijos atspindys                      | 55 %   |
| Bendras saulės energijos atspindys 2*                   | 50 %   |
| saulės atspindžio/pralaidumo santykis :                 |        |
| Saulės energijos atspindys                              | 22 %   |
| Saulės energijos sugėrimas                              | 43 %   |
| Saulės energijos pralaidumas                            | 35 %   |
| Saulės atspindžių sumažėjimas                           | 50 %   |
| g-reiškė  | 0.46   |
| u-reiškė  | 5.39   |
| Tamsinimo koeficientas                                  | 0.5    |
| Montavimo tipas : saulės atspindžio/pralaidumo santykis |        |
| Rutulio ilgis   | 30,5 m |
| PET / PVC sudėtis                                       | PET    |
| Storis  | 60 μ   |
| Spalva : VARIS  |        |

### SUDĖTIS

1. "Hard" atsparus įbrėžimams sluoksnis, ilgaamžiškumas ir lengva priežiūra lango valymo metu
2. Aukštos optinės kokybės poliesteris su anti IR metalo dalelėmis
3. jungiantis lipnus sluoksnis
4. Aukštos optinės kokybės poliesteris
5. PS klijai, stiklo polimerizacija per 15 dienų
6. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo



### TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Muilinio vandens tirpalas ("0805 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

*Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.*

### MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos\*\*

|  |   |
|--|---|
| Permotama vieno stiklo plaukštė  | ✓ |
| Tamsinta vieno stiklo plaukštė   | ! |
| Tamsinta vieno stiklo plaukštė su padidintu atspindžiu                   | ✓ |
| Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais                            | ✓ |
| Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais                             | ! |
| Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu     | ✓ |
| Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis | ! |
| STAPID EXT. Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais                | ! |
| STADIP INT. Stiklopaketas su permatomais stiklais                        | ! |

✓ taip ! Dėmesio ✗  
 Nerekomenduojama

\*Rekomendacijos, stiklo paviršiumi, apimančiam iki 2,5 m<sup>2</sup>. Susisiekiate su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybes analizę.