



### VARIS 80 C

Varis 80 C - tai plėvelė su aukštu saulės šilumos kiekio mažinimo rodikliu, tuo pačiu leidžianti įsiskverbti dideliai matomo spektro daliai. Plėvelė sumažina saulės spindesio kiekį, tuo pačiu suteikia pastato išorei šiuolaikinę išvaizdą.



Garantija SOLAR SCREEN®  
**10 METAI**



ugnies atsparumo reitingas  
**M1**



Saugojimo sąlygos nuo -5°C iki +40°C  
**3 METAI**



REACH RoHS atitikimas  
**PATVIRTINTA**

### PRIEINAMAS PLOTIS

↔ **152 cm**


### TECHNINIAI DUOMENYS

Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (\*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

UV pralaidumas	1 %
Matomos šviesos pralaidumas	20 %
Išorinė šviesos atspindys	36 %
Vidinės šviesos atspindys	36 %
Bendras saulės energijos atspindys	77 %
Bendras saulės energijos atspindys 2*	72 %
saulės atspindžio/pralaidumo santykis :	
Saulės energijos atspindys	45 %
Saulės energijos sugėrimas	42 %
Saulės energijos pralaidumas	13 %
Saulės atspindžių sumažėjimas	79 %
g-reiškė	0.22
u-reiškė	5.10
Tamsinimo koeficientas	0.2
Montavimo tipas : saulės atspindžio/pralaidumo santykis	
Rutulio ilgis	30,5 m
PET / PVC sudėtis	PET
Storis	60 μ
Spalva : VARIS	

### SUDĖTIS

1. "Hard" atsparus įbrėžimams sluoksnis, ilgaamžiškumas ir lengva priežiūra lango valymo metu
2. Aukštos optinės kokybės poliesteris su anti IR metalo dalelėmis
3. jungiantis lipnus sluoksnis
4. Aukštos optinės kokybės poliesteris
5. PS klijai, stiklo polimerizacija per 15 dienų
6. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo



### TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Muilinio vandens tirpalas ("0805 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

*Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.*

### MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos\*\*

Permotama vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė	!
Tamsinta vieno stiklo plaukštė su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	!
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais	✗
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis	✗
STAPID EXT. Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	!
STADIP INT. Stiklopaketas su permatomais stiklais	✗

✓ taip ! Dėmesio ✗  
 Nerekomenduojama

\*Rekomendacijos, stiklo paviršiumi, apimančiam iki 2,5 m<sup>2</sup>. Susisieki su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybes analizę.