


**VISTA 99 XC DAY/NIGHT  
 DISCRETION**

Vista 99 XC Day/Night Discretion plėvelė pašalina saulės šilumos ir šviesos atspindžio paviršiaus efektus, nepakenkiant matomumo savybėms. Gaminant naudojama vienpusė atspindžio technologija, kuri neleidžia pašaliniam matyti patalpų vidaus, sukuriant patikimą vizualų barjerą tiek dieną, tiek naktį.



Garantija SOLAR SCREEN®  
 Žiūrėkite "naujos garantijos išorinėms plėvelėms"



ugnies atsparumo reitingas  
**M1**



Saugojimo sąlygos nuo -5°C iki +40°C  
**3 METAI**



REACH RoHS atitikimas  
**PATVIRTINTA**

**PRIEINAMAS PLOTIS**

↔ **152 cm**

**TECHNINIAI DUOMENYS**

Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (\*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

UV pralaidumas	1 %
Matomos šviesos pralaidumas	1 %
Išorinė šviesos atspindys	88 %
Vidinė šviesos atspindys	11 %
Bendras saulės energijos atspindys	99 %
Bendras saulės energijos atspindys 2*	99 %
saulės atspindžio/pralaidumo santykis :	
Saulės energijos atspindys	85 %
Saulės energijos sugėrimas	14 %
Saulės energijos pralaidumas	1 %
Saulės atspindžių sumažėjimas	100 %
g-reiškė	0.03
u-reiškė	5.1
Tamsinimo koeficientas	0.2
Montavimo tipas : Išorinis pritaikymas	
Rutulio ilgis	30,5 m
PET / PVC sudėtis	PET
Storis	75 μ

Spalva : SIDABRAS

**MONTAVIMO PATARIMAI**

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos\*\*


Permotama vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais	✓
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytas LOW E dujomis	✓
STAPID EXT. Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
STADIP INT. Stiklopaketas su permatomais stiklais	✓

✓ taip ! Dėmesio ✗  
 Nerekomenduojama

\*Rekomendacijos, stiklo paviršiumi, apimančiam iki 2,5 m<sup>2</sup>. Susisieki su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybes analizę.

**SUDĖTIS**

1. "Hard" atsparus įbrėžimams sluoksnis, ilgaamžiškumas ir lengva priežiūra lango valymo metu
2. Dažytas poliesteris su optiniu iškraipymu
3. jungiantis lipnus sluoksnis
4. Aukštos optinės kokybės poliesteris su anti IR metalo dalelėmis
5. PS klijai, stiklo polimerizacija per 15 dienų
6. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo


**TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS**

Muilinio vandens tirpalas ("0805 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir nekliauti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

*Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.*