



## FUTURA

Graduojančių bangų rašto lipni plėvelė Futura akimirksniu suteikia jūsų langams ir stiklo pertvaroms avangardo efektą.



Garantiya SOLAR SCREEN®  
**5 METAI**



ugnies atsparumo reitingas  
**M1**



Saugojimo sąlygos nuo -5°C iki +40°C  
**3 METAI**



REACH RoHS atitikimas  
**PATVIRTINTA**

## PRIEINAMAS PLOTIS

↔ **152 cm**


## TECHNINIAI DUOMENYS

Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (\*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

UV pralaidumas	NC %
Matomos šviesos pralaidumas	- %
Išorinė šviesos atspindys	- %
Vidinė šviesos atspindys	- %
Bendras saulės energijos atspindys	- %
Bendras saulės energijos atspindys 2*	- %
saulės atspindžio/pralaidumo santykis :	
Saulės energijos atspindys	- %
Saulės energijos sugėrimas	- %
Saulės energijos pralaidumas	- %
Saulės atspindžių sumažėjimas	- %
g-reikšmė	-
u-reikšmė	-
Tamsinimo koeficientas	NC
Montavimo tipas : saulės atspindžio/pralaidumo santykis	
Rutulio ilgis	30,5 m
PET / PVC sudėtis	PET
Storis	40 μ
Spalva : FROSTED	

## SUDĖTIS

1. Poliesteris su dideliu optiniu efektyvumu ir spausdintu dizainu
2. PS klijai, stiklo polimerizacija per 15 dienų
3. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo



## TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Muilinio vandens tirpalas ("0805 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

*Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.*

## MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos\*\*

Permotama vieno stiklo pluokštė	✓
Tamsinta vieno stiklo pluokštė	✓
Tamsinta vieno stiklo pluokštė su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais	✓
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis	✓
STAPID EXT. Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
STADIP INT. Stiklopaketas su permatomais stiklais	✓

✓ taip ! Dėmesio ✗  
 Nerekomenduojama

\*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m<sup>2</sup>.